

[QUALITÉ
PREMIUM]

AIRSPRAY 2 EN 1

ENDUIT GARNISSANT
ET LISSANT
SPÉCIAL AIRLESS

- ▶ 2 EN 1
GARNISSANT-LISSANT
- ▶ GRAND CONFORT DE LISSAGE
- ▶ FINITION SOIGNÉE
- ▶ FACILE À PONCER



USAGE

Enduit d'égalisation en pâte, intérieur, pour application Airless.

SUPPORTS

- AIRSPRAY 2 EN 1** s'applique sur tous supports bruts et peints :
- Plâtre, plaques de plâtre,
 - Béton bullé, béton cellulaire, briques, parpaings, ciment taloché,
 - Anciens fonds peints,
 - Toile de verre, gouttelettes, crépis,
 - Mortier de chaux.

RECOUVREMENT

AIRSPRAY 2 EN 1 est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

AIRSPRAY 2 EN 1 : Enduit en pâte à base de charges de carbonates de calcium et de résines.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III - Classe 2
- Codification (EN 16-566) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$
- Épaisseur d'application : jusqu'à 5 mm
- Consommation : 1.7kg/m²/mm
- Redoublement : l'application d'une nouvelle passe peut se faire dès que la précédente est sèche.
- Recouvrement : 24h à 48h en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : blanc
- White Index : 60
- Dureté shore : 80
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 MPa

CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : par toutes marques d'Airless à piston à partir d'un débit libre de 5L/min.
- Pour une utilisation optimale, nous vous conseillons d'utiliser une buse 5.31, 5.35, 6.31 ou 6.35
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Conservation de l'enduit : 1 an dans son emballage d'origine fermé stocké à l'abri du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 25 kg.

RECOMMANDATIONS

et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Ne pas appliquer **AIRSPRAY 2 EN 1** sur du polystyrène, du papier peint ni en extérieur.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Pas d'étiquetage de danger.
- FDS disponible sur quickfds.com ou www.toupret.com.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **AIRSPRAY 2 EN 1** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).