

**FINITION
PEINTURE
TRÈS SOIGNÉE**

ELITE 1 - ELITE 2

SYSTÈME D'ENDUITS DE LISSAGE EN POWDRE



ELITE 1 ENDUIT DE PREPARATION GARNISSANT

- ▶ EXCELLENT GARNISSANT
- ▶ JUSQU'À 5 MM PAR COUCHE
- ▶ RENDEMENT SUPERIEUR

ELITE 2 ENDUIT DE FINITION EXTRA FIN

- ▶ AMÉLIORE LES FINITIONS
- ▶ ADHÈRE MÊME SUR FONDS PEINTS
- ▶ EXTRA BLANC

USAGE

ELITE 1 ET ELITE 2 : système d'enduits de lissage en poudre, intérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

ELITE 1 ET ELITE 2 s'appliquent sur des supports neufs ou rénovés, bruts ou peints :

- Plâtres, carreaux de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Tous types d'enduits
- Ciment, béton, béton cellulaire,
- Crépis.

RECOUVREMENT

ELITE 1 ET ELITE 2 sont recouvrables par tous types d'enduits, de peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

ELITE 1 - ELITE 2 : enduits en poudre à base de produits de carrières sélectionnés et de liant.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III - Classe 3.
- Codification (EN 16-566) :
- Elite 1 : $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$
- Elite 2 : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$
- Taux de gâchage :
- ELITE 1 : 40% d'eau (soit 0,4 litre d'eau pour 1 kg de poudre).
- ELITE 2 : 45% d'eau (soit 0,45 d'eau litre pour 1 kg de poudre)

• Épaisseur d'application :
ELITE 1 : jusqu'à 5 mm par couche
ELITE 2 : jusqu'à 1 mm par couche

- Consommation :
ELITE 1 : 300 à 400 gr/m²
ELITE 2 : 200 à 250 g/m²
- Temps d'utilisation : 10 heures
- Recouvrement : 24 heures en moyenne après séchage complet.
- Couleur : ELITE 1: blanc cassé - ELITE 2 : blanc
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 MPa

CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en oeuvre : lame à enduire ou lisseuse de 50 à 60 cm.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité

CONDITIONNEMENT

- Sacs de 25 kg.

RECOMMANDATIONS

et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Pour un meilleur rendu, il est conseillé de laisser reposer ELITE 2 10 minutes avant de l'appliquer.
- Il est conseillé de ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Pas d'étiquetage de danger.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **ELITE 1 et ELITE 2** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).