

DURCIR MUR

DURCISSEUR FIXANT ET PÉNÉTRANT

**REDURCIT
ET CONSOLIDE**

- ▶ FONDS TENDRES, POUDREUX, FARINEUX
- ▶ PÉNÉTRATION RAPIDE
- ▶ FIXE LES PARTIES PULVERULENTES

USAGE

Pour redurcir et consolider les matériaux devenus tendres et fixer les fonds pulvérulents. Pour application manuelle en intérieur et extérieur. Renforce sensiblement l'adhérence des enduits et des peintures sur les supports traités.

SUPPORTS

DURCIR MUR s'applique sur tous supports tendres, poudreux et farineux pourvu qu'ils soient absorbants :

- Plaques de plâtre, carreaux de plâtre
- Mortiers de chaux
- Ciment
- Briques
- Badigeon
- Crépis
- Etc.

RECOUVREMENT

DURCIR MUR est recouvrable par tous types d'enduits, peintures, et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

DURCIR MUR : préparation à base de résines vinyliques en phase alcool.

- Caractérisation (NFT 36-005) : Famille I classe 7a₁
- Directive 2004/42/CE : catégorie A/h (COV 2010) : au maximum 730 g/l.
- Point éclair : 12 °C
- Consommation : environ 8 m²/L
- Couleur : blanc, devient incolore en séchant.
- Mise en peinture : 24 heures en moyenne

La Chimique de Tunisie

CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : appliquer à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau large ou d'un pistolet.
- Pour une application au pistolet, diluer le produit à 10 % maximum avec un mélange eau/alcool à brûler (9 volumes d'alcool à brûler pour 1 volume d'eau)
- Application : en une seule couche à saturation.
- L'application du durcisseur apporte une prise de ton et un effet satinée de la surface traitée.
- Nettoyage des outils : à l'alcool à brûler.
- Conservation : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel, du soleil et de toute flamme ou étincelle.



CONDITIONNEMENT

- Bidons de 1 et 5 L

RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés ou dans des conditions activant le séchage.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.
- Assurer une bonne ventilation
- Ne pas fumer, ni se tenir à proximité d'une flamme pendant l'application.
- En extérieur, ne pas appliquer dans des endroits susceptibles d'être soumis à l'humidité dans les 3 heures suivant l'application

DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- NFT 36-005 : caractérisation des peintures, des vernis et des produits connexes.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Irritant et facilement inflammable.
- FDS disponible sur quickfds.com ou toupretpro.com.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **DURCIR MUR** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).