COMPATIBLE SUPPORTS HUMIDES

# TOUPRELITH® F

## ENDUIT DE RÉPARATION EXTÉRIEUR SUR MAÇONNERIES BRUTES

- **RÉPARATION SANS COFFRAGE : FACILE À SCULPTER**
- **NE GRILLE PAS EN FINE COUCHE**
- **MÊME COEFFICIENT DE DILATATION QUE LE BÉTON**
- **RÉSISTE AUX EAUX DE RUISSELLEMENT**

PAR AFNOR CERTIFICATION NF ENVIRONNEMENT
Enduits de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr

## USAGE

Enduit de réparation maçonnerie brute en poudre, extérieur, pour application manuelle.

## SUPPORTS

**TOUPRELITH® F** s'applique sur maçonnerie brute :
- Ciment, béton,
- Parpaings,
- Briques,
- Pierres.

## RECOUVREMENT

**TOUPRELITH® F** est recouvrable par tous types d'enduits extérieurs et peintures : organiques et minérales en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité.

## CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

**TOUPRELITH® F** : enduit extérieur en poudre à base de ciment, de charges minérales sélectionnées et de liants.
- Caractérisation (NFT 36-005) : famille IV-4c
- Codification (EN 16-566) : $G_3S_2V_1W_1A_0C_0R_0$
- Taux de gâchage : 35% d'eau (soit 0,35 l d'eau pour 1 kg de poudre)
- Épaisseur d'application : sans limite
- Consommation : 1,2 kg de poudre comble 1 l
- Temps d'utilisation : 30 minutes
- Redoublement : dès que l'enduit est sec
- Recouvrement : 48 à 72 heures en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : gris
- Dureté shore : 70
- Ph : alcalin
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.8 MPa

## CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 6 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

## CONDITIONNEMENT

- Boite de 1,5 kg.
- Sacs de 5 kg et 15 kg.

## RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- En cas d'application de peinture teintée, attendre un séchage complet du support et s'assurer que les colorants utilisés soient stables en milieu alcalin.
- Ne pas appliquer **TOUPRELITH® F** sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés.
- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer en plein soleil.
- Par temps chaud et sec, mouiller abondamment le support avant et après application.
- La température du mélange modifie le temps de prise du produit : une température élevée l'accélère, une température basse la retarde.

## PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

## DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Xi, irritant – contient du ciment.
- FDS disponible sur quickfds.fr ou toupret.com.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **TOUPRELITH® F** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

**La Chimique de Tunisie** - Rue Annaba Z-I Ben Arous - 2013 Tunisie
Tel : (00216) 71 381 450 / 71 382 929 - Fax : (00216) 71 386 822
e-mail : chimic@chimic.com.tn

**SARL Devco** - Cité 632 logts Bt.32 cage N°11 - MOHAMADIA ALGER
e-mail : devco@devco-dz.com
Mise à jour : 03/2016